

ClaudiCemento FINE microcement

KARTA TECHNICZNA

ClaudiCemento FINE microcement to nowoczesne i najpopularniejsze wykończenie ścian, posadzek i mebli w UK, USA i Australii. Nadaje się do powlekania i dekorowania podłóg o niskim natężeniu ruchu, do powlekania ścian i sufitów w obszarach komercyjnych i mieszkalnych, typu: sklepy, biura, restauracje, hale, powierzchnie wystawowe, domy, parki tematyczne, meble, regały, blaty i płytki ceramiczne łazienki i kuchnie.

ClaudiCemento FINE microcement to jednoskładnikowy materiał sypki, charakteryzujący się doskonałą urabialnością i gładkością porcelany. Jest to gotowy do zmieszania z wodą produkt, chroniony chemicznie aby zapobiec wykwitom wapna.

WŁAŚCIWOŚĆ PRODUKTU

- Odporność na ścieranie.
- Wodoszczelność.
- Odporność na tłuszcze i oleje.
- Odporność mechaniczna.
- Odporność na działanie promieni ultrafioletowych.
- Anty - alergiczny.
- Nadaje się do powlekania łazienek, pokoi kąpielowych.
- Elastyczny.
- Powstała powłoka ma jedynie o 2-3 mm grubości.
- Łatwy do utrzymania w czystości.
- Nadaje się do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym (przepuszcza 30 % więcej ciepła niż inne materiały podłogowe).

ZUŻYCIE

Grubość warstwy wynosi około 1 mm.
Zużycie wynosi około 0,30 kg na warstwę.
Wielkość ziarna: $\pm 0,1$ mm.

OPAKOWANIA

Wiaderka po 20 kg.

DANE TECHNICZNE

Wygląd: biały proszek	SKŁAD PRODUKTU
Gęstość pozorną: Proszek: 1,300 kg / m ³ .	
Zawartość ciał stałych: 100%	
Czas po otwarciu : 60 minut. miksuj co 15 minut.	cement
Maksymalny rozmiar agregatu:	wypełniacze mineralne
FINO: 0,1 mm GRUESO: 0,3 mm	korekty
Wytrzymałość mechaniczna (EN 1015-11):	żywice organiczne

ClaudiCemento LTD,
Company number 11820932
10 Clock House Parade, North Circular Road, London, United Kingdom, N13 6BG

Wygląd: biały proszek	SKŁAD PRODUKTU
Kompresja 28 dni: $\geq 38 \text{ N} / \text{mm}^2$.	
Kompresja dokładna 28 stopni: $\geq 32 \text{ N} / \text{mm}^2$.	
Zgięcie grube / zasadowe 28 dni: $\geq 10 \text{ N} / \text{mm}^2$.	
W porządku zgięcie 28 dni: $\geq 8 \text{ N} / \text{mm}^2$.	
Grubyzgięcie 28 dni: $10 \text{ N} / \text{mm}^2$.	
Przyczepność do betonu: 28 dni: $1,75 \text{ N} / \text{mm}^2$.	
Grubość aplikacji: 1 mm na warstwę.	

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże aplikacji powinno być mocne i oczyszczone, suche i wolne od kruchych elementów. Lekko zwilżyć powierzchnię. Powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana poprzez wcześniejsze użycie naszego Primer Protektor.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

W czystym plastikowym pojemniku wysypać materiał i dodać czystą wodę ok $\pm 27\%$ (do **pożądaney** ilości wody dodaj pigment, jedna butelka pigmentu na jedno wiadro) do Mikrocementu ClaudiCemento Fine. wymieszaj powoli w czystym wiadrze, aż otrzymasz jednorodną masę bez grudek - (użyj mieszadła od 300 do 500 obrotów na minutę). Pozostaw na 10 minut i ponownie mieszaj przez 2 minuty

*Nakładnaie na ściany: dodaj ok. 22% czystej wody.

ZASTOSOWANIE

Należy nałożyć jedną, dwie lub trzy warstwy w zależności od pożądanego estetycznego wykończenia, rozciągając produkt za pomocą pacy, aby uzyskać efekt powłoki. Przed nałożeniem warstwy na warstwę, należy pozwolić wcześniejszej warstwie wyschnąć (4-6 godzin) i wykonać lekkie szlifowanie narzędziami - z papierem ściernym 120 - 240 , w celu usunięcia skaz i poprawienia przyczepności między nimi. Należy wybrać odpowiednią gradację papieru ściernego i zmieniać ją w zależności od potrzeb. W celu zapewnienia nieprzepuszczalności i twardości produktu zaleca się lakierowanie całej powierzchni przy użyciu Primer Protector.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten produkt zawiera cement. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu. Należy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 30°C . Puste pojemniki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARUNKI PRZECCHOWYWANIA

Czas przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu, chronionym przed czynnikami atmosferycznymi

UWAGA: Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego doświadczenia i testów laboratoryjnych. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu.