

ClaudiCemento Base

KARTA TECHNICZNA

CLAUDI CEMENTO

ClaudiCemento Base - warstwa bazowa dająca wytrzymałość całemu systemowi CludiCemento mikrocement. Posiada znacznie grubsze uziarnienie niż warstwy wykonczeniwe ClaudiCemento Fine/ Deck.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- maksymalna wytrzymałość
- wysoka odporność na wgniecenia i zadrapania
- Nieprzepuszczalne dla przepływu wody, smaru i olejów z wykończeniem lakierem.
- Nie nadaje się do wody stojącej lub basenów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporny na promienie ultrafioletowe

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nadaje się do powlekania i dekorowania ścian i sufitów w przestrzeniach handlowych i mieszkalnych, typu: sklepy, biura, restauracje, hale, powierzchnie wystawowe, domy, parki tematyczne, meble, regały, blaty i płytki ceramiczne łazienki, kuchnie, garaże i magazyny przemysłowe. System nadaje się do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

ZUŻYCIE

Przybliżona grubość jednej warstwy 1mm,
Zużycie na warstwę wynosi około + 0,75 kg / m².
Uziarnienie: ± 0,8 - 1mm

OPAKOWANIE

Wiadrko 24 KG

Zgodnie z UNE EN 13892 klasa: A22 C38 B2 F8

APLIKACJA

Podłoże aplikacji powinno być mocne i oczyszczone, suche i wolne od kruchych materiałów.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI:

W czystym plastikowym pojemniku wymieszaj z wodą 20%, mieszaj mieszadłem mechanicznym przy niskiej prędkości (300-500 obrotów na minutę) przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania homogenicznej masy, odstaw na 10 minut, a następnie mieszaj przez 2 minuty aż do uzyskania jednolitej masy wolnej od grudek.

Należy nałożyć dwie warstwy ClaudiCemento Base:

ClaudiCemento LTD,
Company number 11820932
10 Clock House Parade, North Circular Road, London, United Kingdom, N13 6BG

- nałóż pierwszą warstwę ClaudiCemento Base
- przeszlifuj papierem ściernym o gramaturze 60 –80
- po 4-6 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, należy nałożyć drugą warstwę.
- dodaj pigment do drugiej warstwy
- nałóż drugą warstwę
- każda warstwa musi być idealnie gładka, przeszlifuj ostatnią warstwę papierem ściernym o gramaturze 60-120. Po szlifowaniu należy powierzchnię wyczyścić z kurzu.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten produkt zawiera cement. Należy unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu. Należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych.

Należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Nie należy używać produktu w temperaturze pokojowej poniżej 5 ° C lub powyżej 30.

Puste pojemniki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Czas użytkowania 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu, chronionym przed czynnikami atmosferycznymi

UWAGA: Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego doświadczenia i testów laboratoryjnych. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu.

ClaudiCemento LTD,
Company number 11820932
10 Clock House Parade, North Circular Road, London, United Kingdom, N13 6BG

