

FIX ALL - karta techniczna

FIX ALL to techniczna zaprawa tynkarska, bardzo płynna, odpowiednia do naprawy powierzchni, regulowania betonu, zaprawy i cementu gipsowego. Ze względu na swój skład jest idealna do wygładzania podłoża i łączenia ze sobą różnych materiałów, zapobiegając naprężeniom. Sprawia, że słaba powierzchnia jest mocniejsza i bardziej elastyczna. Wzmacnia również słabe powierzchnie i chroni beton przed wilgocią.

CECHY PRODUKTU

- Po zmieszaniu z wodą tworzy konsystencję pasty, co ułatwia pracę na powierzchniach pionowych i poziomych.
- Dzięki swojej kompozycji polimerowej zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża i wysoką powierzchnię mechaniczną z oporem osadzonym na siatce.
- Ze względu na swój stopień elastyczności, jest odporny na kurczenie się i rozszerzanie, dając bardzo dobrą przyczepność dla ClaudiCemento microcementu .

POKRYCIE

5 kg. / m2.

Należy nałożyć 2 warstwy FIX ALL pacą, nałożyć siatkę między 2 warstwy.

OPAKOWANIE

- Wiaderka po 25 kg. -
- Palety 50 wiaderek = 1250 kg.

APLIKACJA

- No.1 Sealer - należy nałożyć na czyste, wolne od kurzu podłoże. Uszczelniacz No.1 Sealer należy nakładać wałkiem z krótkim włosiem lub pistoletem natryskowym bezpowietrznym, lub pędzlem. Pozostawić do wyschnięcia na około godzinę.
- Gdy No.1 Sealer jest w pełni wyschnięty, należy zastosować FIX ALL, aby wyrównać powierzchnię:
 - Dodaj 6 litrów czystej wody i wymieszaj mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy.
 - Nakładanie należy wykonać pacą zębatą 6 mm, a następnie należy wygładzić płynnym ruchem packi, tak aby upewnić się, że grubość warstwy jest możliwie równomierna.
 - Rozprowadź FIX ALL równomiernie , zakrywając równomiernie łączenia, fugi, otwory, pęknięcia.
- Osadzić siatkę włóknistą - Fiber Mesh gdy zaprawa jest świeża, (od góry do dołu jeśli kładziemy na ścianie), dociskając ją na płasko, aby była całkowicie osadzona w masie. Siatkę należy odpowiednio rozciągnąć , unikając fałd
- Nałóż kolejną warstwę FIX ALL, aby upewnić się, że siatka jest całkowicie pokryta, pozostaw do całkowitego wyschnięcia
- Ponownie nałóż No.1 Sealer na wyschnięty FIX ALL i pozostaw do wyschnięcia na godzinę

UWAGI

- Musi być stosowany w temperaturze od 3° C do 30° C.
- Nie stosować przy gorącym lub suchym wietrze.
- Nie stosować w deszczową pogodę.

DANE TECHNICZNE

Proszek na bazie zaprawy z gotowego do użycia cementu polimerowego z dodatkiem czystej wody.

KOMPOZYCJA

- Biały lub szary cement.
- Polimery.
- Korekta i adiuwanty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Proszek:

- Gęstość pozorna w 20° C:
- Zawartość popiołu w 450° C 94,80 „- Zawartość popiołu w 900° C = 66,30”1,0 kg / dm³ = 0,1 l.
- Ph (zmieszany z 50% wody destylowanej) = 12.5.

Wyschnięty materiał (test po 28 dniach)

- Gęstość w 20o 1,65 gms / c.c.
- Przepływ wody: 0 l (minimalna warstwa 1 cm i strumień wody przy 2,5 kg / cm², 12 godzin).
- Gęstość = 1,60 gms / c.c.

Materiał pasty z 24% wody

Uwaga: ClaudiCemento spółka zastrzega sobie prawo, jeśli to konieczne, do zmiany jakichkolwiek danych bez uprzedniego powiadomienia.

Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego doświadczenia i testów laboratoryjnych. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu.